

قسم التشييد والبناء

دليل معمل خواص المواد

مقدمة :-

تأسس معمل خواص واختبارات المواد بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا منذ نشأة المعهد اعتباراً من العام الجامعى ٢٠١٢-٢٠١٣ م وذلك بغرض تحقيق الاهداف العلمية والبحثية لطلاب ومنسوبي المعهد بقسم هندسة التشييد والبناء وذلك لتخريج مهندسين متخصصون فى الهندسة المدنية قادرون على منافسة السوق المحلى والاقليمى وكذلك توفير الوسائل المطلوبة لاجراء هيئة التدريس والهيئة المعاونه لقسم هندسة التشييد والبناء فى مشروعاتهم البحثية وذلك لاستمرار التطور البحثى لديهم ويسعى المعهد لتطوير المعمل لخدمة البيئة المحيطة به من شركات فى مجال الانشاء وذلك باجراء الاختبارات المختلفة به ويقدم المعمل مستوى عالى من الخدمات لاجراء التجارب المعملية والبحثية لدراسة خواص واختبارات المواد الهندسية المختلفة ، يخدم المعمل مقررات تدريسية عديدة مثل مقرر خواص المواد بالفرقة الاولى لقسم هندسة التشييد والبناء ومقرر تكنولوجيا الخرسانه بالفرقة الثانيه بالقسم

تجهيزات المعمل :-

١. ماكينة اختبار الضغط
٢. عدد ٤ جهاز لوشاتليه
٣. عدد ٣ جهاز بلين
٤. المناخل القياسية للركام
٥. المناخل القياسية الاسمنت
٦. المناخل القياسية للركام العصى
٧. قوالب للصب
٨. خلاط ميكانيكى
٩. عدد ٣ هزاز ميكانيكى للصب
١٠. هزاز للمناخل القياسية
١١. فرن كهربائى
١٢. ميكرويف كهربائى
١٣. مطرقة شميدت
١٤. عدد ٤ جهاز Dial gauge
١٥. عدد ٢ جهاز تعيين دمك الخرسانة

اختبار نغومه الاسمنت باستخدام جهاز بلين

الاهداف

يهدف الاختبار إلى تحديد المساحة السطحية لحبيبات الأسمنت وال تي تساعد على معرفة الأسمنت وم مقارنة العينة المختبرة من الأسمنت بعينة مرجعية من الأسمنت معلوم لها المساحة السطحية النوعية، وتلك المساحة السطحية النوعية هي مجموع المساحات السطحية لحبيبات الأسمنت لوحدة الوزن ويتم حسابها باستخدام جهاز بلين بمعلومية الزمن اللازم لمرور كمية محددة من الهواء خ لال طبقة من عينة الأسمنت ذات أبعاد ومسامية محددين ويستخدم هذا الاختبار كاختبار أساسي للحكم على مدى صلاحية الأسمنت

الاجهزة المستخدمة

- جهاز بلين للنفاذية:
- ويتكون من الأجزاء الآتية والموضحة فى شكل
- خلية النفاذية. - القرص المثقب. - المكبس .
- المانومتر. - سائل المانومتر .
- -ساعة إيقاف .
- -ميزان حساس .


- قنينة كثافة .
- ترمومتر .



شكل (٢-١٥) صورة للجهاز بلين لتعين نعومة الأسمنت



المانومتر الموجود بجهاز بلين



رسم تخطيطي لجهاز بلين لقياس نعومة الأسمنت

طريقة اجراء

١ -تخلط عينة الأسمنت جيداً برجها في زجاجة لمدة دقيقتين وبعدها بدقيقتين من الرج يقلب الأسمنت

باستخدام قضيب جاف نظيف وذلك لتوزيع الحبيبات الناعمة في الخليط .

٢ -تعين كثافة نفس العينة المختبرة من الأسمنت في قنينة الكثافة وسوف توضح هذه الطريقة فيما بعد في

اختبار تعيين كثافة الأسمنت .

٣ -يتم وضع السائل المانومتري في أنبوبة مانومتر الجهاز .

٤ -يتم التأكد من وجود الحاجز ذو الثقوب في خلية النفاذية، ويتم وضع ورقة ترشيح فوق الحاجز ذو الثقوب لعدم نفاذية حبيبات الأسمنت منه ..

يتم وزن كمية محددة من الأسمنت بعناية بحيث تعطى طبقة أسمنتية لها مسامية محددة . ويتم وضع كمية الأسمنت الموزونة داخل الخلية فوق ورقة الترشيح السفلية بعناية لتفادي فقد أى أسمنت، ويسوى سطح الأسمنت ويغطى بورقة ترشيح ثانية . ٦- يحرك المكبس حتى يلامس ورقة الترشيح ويتم الضغط على العينة، ثم يرفع المكبس حوالى ٥مم ويدار ٩٠ درجة برفق لعدم تناثر أى حبيبات أسمنتية فوق ورقة الترشيح ثم يضغط مرة أخرى ويسحب برفق

٧- يوضع السطح المخروطي للخلية في التجويف العلوي للمانومتر ويستخدم الشمع لإحكام مرور الهواء خلال الوصلات. يغلق أعلى الخلية بغطاء محكم ملائم . ٨- يفتح صمام المانومتر ويرفع مستوى السائل ليصل إلى العلامة العليا بأنبوبة مانومتر الجهاز . (العلامة رقم ١) كما هي موضح بالشكل ثم يغلق الصمام ويختبر التسرب ويضبط الإحكام إلى أن يثبت مستوى السائل

٩- يتم فتح الصمام ويضبط مستوى السائل عند أعلى علامة (ا) ثم تفتح الخلية ويحسب زمن سريان سائل المانومتر بين العلامتين الأوسطتين من العلامة ب () إلى العلامة (ج) ويسجل هذا الزمن (T) لأقرب ٠,٢ ثانية كما تسجل درجة الحرارة لأقرب درجة مئوية .

١٠ - تعاد الخطوات السابقة مرتين وعلى نفس طبقة الأسمنت وتسجل قيم الزمن والحرارة في كل مرة

١١ - يعاد الاختبار على عينتين جديدتين من نفس نوع الأسمنت وبنفس الخطوات السابقة وتسجل قيم الزمن والحرارة في كل مرة

لكل عينة يحسب متوسط الزمن ودرجة الحرارة ثم يتم حساب مساحة السطح النوعية للأسمنت المختبر باستخدام المعادلة التالية

$$\overline{K \sqrt{T}} = \text{المساحة السطحية النوعية للأسمنت}$$

حيث أن : K : ثابت الجهاز

T : متوسط الزمن المسجل الذي يستغرق ه السائل المانومتري للهبوط من العلامة رقم ٢ () إلى العلامة رقم ٣ () كما بالشكل (لأقرب ٠,٢ ثانية

حدود القبول والرفض

• حدود القبول أو الرفض

يجب ألا تقل نعومة الأسمنت عن :

أسمنت بورتلاندى عادى	سم / جم	٢٧٥٠
أسمنت بورتلاندى سريع التصلد	سم / جم	٣٥٠٠
أسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات	سم / جم	٢٨٠٠
أسمنت بورتلاندى منخفض الحرارة	سم / جم	٢٨٠٠
أسمنت بورتلاندى أبيض	سم / جم	٢٧٠٠
أسمنت بورتلاندى مخلوط بالرمل	سم / جم	٣٠٠٠
أسمنت بورتلاندى نعومة ٤١٠٠	سم / جم	٤١٠٠
أسمنت بورتلاندى حديدي	سم / جم	٢٥٠٠



ختبار تحديد القوام القياسي لعجينة الاسمنت

الاهداف

من الحالات المهمة وهى حالة الأسمنت عندما يخلط عليه ماء مكوناً عجينة الأسمنت، والتي يفضل مناقشة مظاهرها الطبيعية بعد إضافة الماء على الأسمنت وحتى التصلد النهائي. ومن هذه المظاهر التصلب والشك والتصلد، والتي لها أهميتها الكبرى للحكم على جودة واستخدام الأسمنت لأنها تمثل دوال أساسية فى التركيبات والتفاعلات الكيميائية للأسمنت والتي يعرف كل منها كما يل: •

التصلب: (Stiffening) والتصلب هو فقد القوام لعجينة الأسمنت اللدنة، وعموما ترتبط بظاهرة فقد الهابط . وحيث أن الماء الحر هو المسئول عن لدونة عجينة الأسمنت، فإن الفقد المندرج للماء الحر من المنظومة العامة للتفاعلات والمنحصرة فى عملية الإماهة المبكرة، ومن الامتزاز الطبيعى على سطح منتجات التفاعلات الكيميائية مثل الإترنجيت وس يليكات الكالسيوم المماهة، ومن التبخر للماء أيضاً يتسبب هذا الفقد فى شك وتصلد العجينة الأسمنتية.

• الشك: (Setting) الشك هو التجمد لعجينة الأسمنت اللدنة وينقسم الشك إلى قسمين الشك الابتدائي والشك النهائي

- الشك الابتدائي: (Setting Initial) هو التجمد الابتدائي، ويعبر عنه بالزمن الذى يمضى حتى تصبح العجينة غير قابلة للتشغيل . ويصعب بعد هذا الزمن نقل ووضع ودمك وتسوية العجينة الأسمنتية المستخدمة

- الشك النهائي): (Setting Final) هو التجمد الكامل للعجينة الأسمنتية، ويعبر عنه بالزمن الذى يمضى لتجمد العجينة بالكامل . لأن العجينة الأسمنتية لا تتجمد لحظيا بعد التجمد والشك الابتدائي، ولكن يلزم لها وقت كاف حتى تص بح جاسئة تماماً . ولكن لا يجب أن يكون هذا الوقت طويلاً بشكل ملحوظ لأجل استكمال عمليات الإنشاء المتتالية بعد مرور الفترة المناسبة من الصب

•(التصلد): (Hardening) هى ظاهرة نمو المقاومة مع الزمن . وتعتبر مرحلة التصلد الفعلي للعجينة مع الشك النهائي، حيث أن المركب الأساسي المسئول عن المقاومة المبكرة فى العجينة الأسمنتية وهو ثالث سيليكات الكالسيوم والذي يبدأ فى الإمامة فى مرحلة الشك النهائي مكوناً المنتج الرئيسي للمقاومة وهى سيليكات الكالسيوم المماهة والتي يستمر إنتاجها بسرعة مع استمرار سرعة التفاعل للأسمنت مع الماء، ثم يشترك أيضاً مركب آخر وهو ثاني سيليكات الكالسيوم منتجاً أيضاً سيليكات كالسيوم مماهة، وباستمرار التفاعل لعدة أسابيع تتقدم ملء الفراغات والمسام بمنتجات التفاعل الحادثة فى العجينة، ويسبب هذا انخفاض مسامية (نفاذية) العجينة الأسمنتية، ويصحب هذا زيادة مقاومت ها حتى تصل إلى مرحلة التصلد النهائية10.

ويجب قبل الخوض فى اختبارات هذه الخواص معرفة العوامل المؤثرة على خواص الشك فى الأسمنت البورتلاندى وهى

- المكونات الأساسية للأسمنت - .

النسبة المئوية للمادة المضافة لتبطن عملية الشك (الجبس الخام) (درجة نعومة الأسمنت) (حيث أنه كلما زادت نعومة الأسمنت كلما أسرع الشك بسبب النشاط الكيميائي الفعال النسبة المئوية للماء المضاف لإتمام الخلط وتكوين العجينة الأسمنتية . (كما أنه مع زيادة كمية الماء تبطن الشك -) درجة الحرارة للماء والأسمنت أو الجو المحيط (عموماً فكلما زادت درجة الحرارة كلما أسرع عملية الشك) نسبة الرطوبة (حيث أن تشك الأسمنتات المعرضة لجو مشبع ببخار الماء منها لو كانت معرضة لجو جاف .) ونظراً لأن النسبة

المئوية للماء المستعمل في خلط العجينة الأسمنتية يؤثر بدرجة كبيرة على زمن الشك فالعجينة ذات النسبة العالية من الماء تشك أب طاً من العجينة الجافة نسبياً ولذلك تحدد نسبة الماء لعمل العجينة ذات القوام القياسي من اختبار تحديد نسبة الماء اللازمة للعجينة الأسمنتية ذات القوام القياسي باستخدام جهاز فيكات وذلك قبل اختبار تحديد زمني الشك الابتدائي و النهائي للعجينة الأسمنتية باستخدام جهاز فيكات أيضاً وكذلك أيضاً قبل اختبار تقدير ثبات الحجم (التمدد) للأسمنت بطريقة لوشاتليه . وسيتم ذكر تلك الاختبارات كل منها على حده فيما يلي

طريقة اجراء

- تكون درجة حراره الاسمنت و الماء و الغرفه في حدود (52 ± 5) و لا تقل الرطوبه النسبيه عن ٥٠% و تكون اجهزه الخلط نظيفه و يجري الخلط يدويا او آليا.

الخلط اليدوي :-

تحضر كميته من الاسمنت وزنها ٤٠٠ جم ثم يضاف اليها كميته مناسبه من الماء (تقدر بحوالي ٢٧% من وزن كميته الاسمنت الجاف) و تجري عمليه الخلط لمدة (4 ± 0.25) دقيقه و هي الفتره الزمنيه المحصوره بين بدء اضافته الماء الي الاسمنت الجاف حتي بدء ملء قالب جهاز فيكات بعجينه الاسمنت



شكل (٢) جهاز تحديد القوام القياسي لعجينة الاسمنت

الخط الآلي :

- تحضير كمية من الاسمنت وزنها (٥٠٠-٦٠٠) جم حسب القالب المستخدم و توضع في وعاء الخلط ثم يضاف إليها كمية مناسبة من الماء (تقدر بحوالي ٢٧% من وزن كمية الاسمنت الجاف) و تترك لمدة ٣٠ ثانية اخري و يبدأ الخلط بالسرعة البطيئة لمدة ٣٠ ثانية ثم يوقف الخلط لمدة ٣٠ ثانية و يتم اثناء ذلك كشط اي عجينة عالقه بالجدران ثم يبدأ الخلط مره اخري علي السرعة العاليه بحيث تصبح مده الخلط الكليه من لحظه إضافه الماء الي الاسمنت ثلاث دقائق
- يملأ قالب فيكات بعد الخلط مباشرة ملئاً تاماً ودفعه واحده بعجينة الاسمنت السابق تحضيرها ثم يسوي سطح العجينة مع الحافه القالب بسرعه و يراعي عند ملء القالب ألا يستعمل في ذلك سوي اليد و سلاح المسطرين
- توضع عجينة الاختبار الموجوده داخل قالب فيكات المرتكز علي اللوح غير المسامي تحت المكبس الاسطواني لجهاز فيكات ثم يدلي المكبس الاسطواني ببطء حتي يمس سطح العجينة و يترك بعد ذلك حراً تحت تأثير وزنه لينفذ في العجينة و يراعي ان تتم هذه العمليه بعد خمس دقائق من بدايه الخلط (يحدد مقدار نفاذ المكبس الاسطواني في العجينة الاسمنتيه بتعيين المسافه بينه و بين قاع قالب فيكات بواسطه التدرج الموجود علي الجهاز و ذلك بطرح القراءه المتحصل عليها من القراءه الاولى للجهاز و التي تسجل في بدايه الاختبار و يراعي عدم تعرض الجهاز لأي اهتزازات خارجيه اثناء الاختبار.

- يعاد عمل عجائن تجربييه بكميات مختلفه من الماء للوصول الي كمييه الماء التي تعطي عجيته تسمح بنفاذ المكبس الاسطواناني لجهاز فيكات الي نقطه تبعد (٥-٧)مم من قاع القالب و تقدر هذه الكمييه كنسبه مؤويه من وزن الاسمنت الجاف .



اختبار تحديد زمن الشك الابتدائي للعجينة الأسمنتية

الاهداف


تعيين زمن الشك الابتدائي لعينات من الاسمنت مختلفة المصدر

تحضير عينة الاختبار

- توزن عينة وزنها ٤٠٠ جرام من الاسمنت وتوضع على سطح غير مسامي
- ثم يضاف ١٠٠ مم من الماء ويسجل الوقت كبداية لزمن القياسات التالية .
- تتم عملية الخلط باستخدام المسطرين في مدة ٤ دقائق على سطح غير مسامي.



شكل ١ تحديد زمن الشك الابتدائي



طريقة اجراء

- تتم معايرة جهاز فيكات بالأبرة المرفقة بالجهاز قبل بداية الاختبار وذلك بتحريك الأبرة حتى تصل إلى القاعدة المستخدمة مع القالب و تضبط المؤشر عند الصفر على التدريج ثم تعاد الأبرة إلى مكانها.
- يتم إعداد عجينة أسمنتية قياسية طبقاً لطريقة إعداد العجينة القياسية الأسمنتية
- يتم تشغيل ساعة الإيقاف عند بدأ إضافة الماء مع الأسمنت لإعداد العجينة.
- يتم ملئ قالب زمن الشك بنفس الطريقة السابقة ثم يتم وضع القالب في وسط رطوبته لا تقل ٩٥ % و درجة حرارة ٢٠ س
- بعد زمن مناسب (ليكن ٣٠ دقيقة) ينقل القالب إلى جهاز فيكات ويوضع تحت الأبرة
- نخفض الأبرة ببطء حتى تلمس سطح العجينة توقف في مكانها لمدة ثانية أو ثانيتين لتمنع تأثير السرعة الابتدائية أو السرعة الإجبارية للأجزاء المتحركة

- نترك الأجزاء المتحركة بسرعة لتخترق الأبرة رأسياً العجينة ويقرأ التدريج عندما يتوقف النفاذ
- أو بعد ٣٠ ثانية من ترك الأبرة أيهما أسبق
- تسجل قراءة التدريج والتي تدل على المسافة بين نهاية الأبرة وقاعدة القالب وكذلك الزمن من بداية وقت القياس (صفر القياس)
- يكرر اختبار الاختراق على نفس العينة في مواضع متباعدة لاتقل عن ١٠ مم من حافة القالب أو بينهما وعلى فترات زمنية مناسبة (حوالى ١٠ دقائق)
- تحفظ العينة في حوض الماء أو كابينة الرطوبة بين فترات الإختراق وتنظف أبرة جهاز فيكات بسرعة بعد كل غرز
- يسجل الزمن المقاس من صفر القياسى عندما تصبح المسافة بين الابرة والقاعدة (6 ± 3) مم كزمن الشك الابتدائى للأسمنت لأقرب ٥ دقائق

اهم النتائج

- زمن الشك الابتدائى وهو الزمن المقاس من صفر القياس إلى أن تصبح المسافة بين الإبرة وقاعدة الجهاز (3 ± 6) مم يعبر عنه كزمن للشك الابتدائى للأسمنت لأقرب ٥ دقائق .

حدود المواصفات

رتبة الأسمنت	حدود المواصفات المصرية 1-4756 زمن الشك الابتدائي
N32.5 & R32.5	لا يقل عن 75 دقيقة
N42.5 & R42.5	لا يقل عن 60 دقيقة
N52.5 & R52.5	لا يقل عن 45 دقيقة

جدول (١) حدود المواصفات المصريه لتحديد زمن الشك الابتدائي

اختبار تحديد زمن الشك النهائي للعجينة الأسمنتية

الاهداف

تعيين زمن الشك النهائي لعينات من الاسمنت مختلفة المصد

طريقة اجراء

- يتم تحويل قالب الممتلئ المستخدم في اختبار الشك الابتدائي على القاعدة وذلك لاجراء اختبار زمن الشك النهائي على سطح العينة ملاصقا للقاعدة تستخدم الأبرة المتصلة بها حلقة الموضحة بالشكل لتعيين زمن الشك النهائي تستخدم الأبرة المتصلة بها حلقة الموضحة بالشكل لتعيين زمن الشك النهائي
- يتم تسجيل زمن الشك النهائي لأقرب ١٥ دقيقة وهو الزمن المقاس من الصفر القياسى حتى نفاذ أبرة الشك النهائي اولا لمسافة ٠.٥ مم فقط داخل العينة كزمن شك نهائى للأسمنت وهذا الزمن الذى لا تترك فيه الحلقة المتصلة بالأبرة أثراً

اهم النتائج :

لأقرب ١٥ دقيقة زمن الشك النهائي وهو الزمن المقاس من صفر القياس حتى نفاذ أبرة الشك النهائي لمسافة ٠.٥ مم فقط داخل سطح العينة بحيث لا تترك فيه الحلقة المتصلة بالأبرة أثراً ذلك

اختبار تعيين مقاومة الضغط للمونة الأسمنتية

الاهداف

تحديد المقومة لعينات مونه اسمنتية

طريقة اجراء

- (ابعاد العينه ٦٠*٤٠*٤٠ مم)
- فى الفترة بين اختبار الانحناء واختبار الضغط على المكعبات يتم تغطية العينات لمدة ٢٤ ساعة بغطاء بلاستيكوغمرها كلياً فى ماء درجة حرارة (٢٣ ± ٢ درجة مئوية) حتى وقت الاختبار
- تجفف العينات بقطعة قماش رطبة ثم تزال أى حبوب رمال من أسطح العينة
- يجب التأكد من أستواء اسطح العينات
- توضع العينة فى ماكينة الاختبار كالاتى:
- وضع الجزء السفلى من أداة ضبط ألواح التحميل بحيث يتطابق محور الأداة مع محورماكينة الضغط*ألواح تحميل لايقل سمكها عن ٢٥ ملليمتر مصنوعة من حديد صلب بأبعاد (٤٠.٣٢ x ٥٠.٨ ملليمتر) ولهاصلادة لا تقل عن ٦٠ بمقياس روكويل
- توضع العينة على اللوح السفلى للتحميل بحيث يكون البعد 50 ملليمتر لألواح التحميل متعامدا على المحور الطولى للمنشوروعلى ذلك تكونالمساحة المعرضة للتحميل ٤٠ x ٤٠ ملليمتر ، ثم يتم وضع اللوح العلوى باستخدامأداة ضبط الألواح
- يتم التحميل بمعدل منتظم وتدرجيا:



مجموعة من ثلاث قوالب مكعبة للمونة



خلاط المونة الأسمنتية



ماكينة الضغط للمونة الأسمنتية



هزاز المونة الأسمنتية

شكل (٦) جهاز تعيين الضغط للمونة الاسمنتية

اختبار التحليل بالمناخل

الاهداف

تحديد كلا من التدرج الحبيبي وذلك لاستخدامه في الخلطات الخرسانية ، معايير النعومة للركام ، المقاس الاعتباري الاكبر للركام



شكل ٢ المناخل

الاجهزة المستخدمة

ميزان حساس لا تقل حساسيته عن ٠.١ % من وزن عينة الاختبار ، فرن جيد التهوية يمكن التحكم في درجة حرارته حتى 5 ± 105 درجة مئوية ، مجموعة المناخل القياسية ويسمى كل منخل بطول ضلع فتحة بالمليمتر ، هزاز مناخل ميكانيكي ، صينية يمكن ادخالها الفرن بدون اى تغيير في وزنها ، إناء كبير يسمح باحتواء العينة بالإضافة الى ٥ مرات حجمها ماء

طريقة اجراء

يتم الهز لمدة كافية لا تقل عن ٥ دقائق بحيث لا يمر من اى منخل بعدها إلا ٠.١ % من وزن العينة الكلى خلال دقيقة من النخل اليدوى ، يراعى اثناء نخل الركam الكبير ألا تجبر حبيباته على المرور من فتحات المنخل بالضغط عليها باليد ، يراعى اثناء نخل الركam الصغير إمكانية فرك التكررات المتجمعة ، توزن مقادير الركam المحجوزه على كل منخل على حده بالميزان الحساس ولتكن أوزان النتائج $W1, W2, W3, W4$ ، تحسب النسبة المئوية للركam المحجوز على كل منخل والنسبة المئوية للركam المار منه من واقع الأوزان المحجوزه على كل منخل ، يعين من النسبة المئوية للمار المقاس الاعتبارى الأكبر للركam (مقاس أصغر منخل يمر منه ٩٥ % على الاقل من الركam الكبير أو الركam الشامل) ، يحسب معايير النعومة للركam الصغير (هو مجموع النسب المئوية المحجوزه على كل منخل من مناخل الركam القياسيه مقسوماً على ١٠٠)

حدود القبول والرفض

الجدول التالية توضح الحدود التي يسمح بها الكود المصري لتدرجات الركام

أولا الركام الناعم

جدول ١ الركام الناعم

النسبة المئوية للمار من المنخل				مقاس فتحة المنخل(مم)
الحدود الإضافية للتدرج			الحد العام للتدرج	
ناعم	متوسط	خشن		
-	-	-	١٠٠	١٠.٠٠
-	-	-	-٨٩	٥.٠٠
-٨٠	-٦٥	-٦٠	-٦٠	٢.٣٦
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
-٧٥	-٤٥	٩٠-٣٠	-٣٠	١.١٨
١٠٠	١٠٠		١٠٠	
-٥٥	٨٠-٢٥	٤٥-١٥	-١٥	٠.٦٠
١٠٠			١٠٠	
٧٠-٥	٤٨-٥	٤٠-٥	٧٠-٥	٠.٣٠
-	-	-	١٠٠	٠.١٥

جدول ٢ الركام الخشن

ثانيا الركام الخش:

النسبة المئوية المارة بالوزن							مقاس فتحة المنخل(مم)
ركام بمقاس مفرد(مم)				ركام متدرج(مم)			
١٠	١٤	٢٠	٤٠	-٥	-٥	-٥	
-	-	-	١٠٠	-	-	١٠٠	٥٠.٠٠
-	-	١٠٠	-٨٥	-	١٠٠	-٩٠	٣٧.٥٠
٠	١٠٠	-٨٥	١٠٠	١٠٠	-٩٠	١٠٠	٢٠.٠٠
-	-٨٥	١٠٠	٢٥٠	١٠٠	١٠٠	٧٠	١٤.٠٠
١٠٠	-٠	-٠	-٠	-٥٠	-٣٠	-١٠	١٠.٠٠
-٥٠	-٠	٥٠	٥٠	٨٥	٦٠	٤٠	٥.٠٠
١٠٠	١٠	-	-	١٠	١٠	٥٠	٢.٣٦
-٠	-	-	-	-	-	-	
٣٠							

ثالثا الركام الشامل (mixed):

جدول ٣ الركام الشامل

النسبة المئوية للمار من المنخل			مقاس فتحة المنخل (مم)
المقاس الاعتباري (١٠مم)	المقاس الاعتباري (٢٠مم)	المقاس الاعتباري (٤٠مم)	
-	-	١٠٠	٥٠
-	١٠٠	١٠٠-٩٥	٣٧.٥٠
-	١٠٠-٩٥	٨٠-٤٥	٢٠.٠٠
١٠٠	-	-	١٤.٠٠
٩٥-١٠٠	-	-	١٠.٠٠
٦٥-٣٠	٥٥-٣٥	٥٠-٢٥	٥.٠٠
٥٠-٢٠	-	-	٢.٣٦
٤٠-١٥	-	-	١.١٨
٣٠-١٠	٣٥-١٠	٣٠-٨	٠.٦٠
٥٠-١٥	-	-	٠.٣٠
٨-٠	٨-٠	٨-٠	٠.١٥

اختبار تعيين نسبة الطين والمواد الناعمة بالركام الصغير (بالحجم) (طريقة الموقع)

الاهداف

تعيين نسبة الطين والمواد الناعمة بالركام

الاجهزة المستخدمة

مخبر مدرج سعته ٢٥٠ سم^٣



مخبر مدرج به عينة الرمل

شكل (٩) مخبر مدرج به عينة الرمل

خطوات اجراء الاختبار

تؤخذ عينة وزنها حوالي ١٠٠ جم ، يوضع (٥٠ سم٣) من الماء النقي في المخبر المدرج ،
تضاف كمية من عينة الركام الصغير تدريجيا حتى يصير الحجم الكلي (١٠٠ سم٣) ،
يضاف ماء نقي حتى يصير الحجم (١٥٠ سم٣) ، يرج المخلوط بشدة لعمل معلق من
حبيبات الطين والمواد الناعمة ، يوضع المخبر على سطح أفقي مستوي ويطرق طرقا
خفيفا على جدار المخبر لجعل طبقة الركام الصغير مستوية السطح ويترك لمدة
(٣ ساعات).

النتائج

نحسب النسبة المئوية بالحجم لكمية المواد الناعمة بالركام الصغير بحساب النسبة بين ارتفاع الطبقة المترسبة فوق سطح الركام الصغير (ب١) وارتفاع الركام الصغير أسفل الطبقة المترسبة (ب٢) : النسبة = ب٢/ب١

حدود القبول والرفض

يجب ألا تزيد النسبة المئوية بالحجم لكمية الطين والمواد الناعمة بالرمال الطبيعي عن (٣%) ورمال كسر الأحجار عن (٥%) ، في حالة تجاوز هذه النسب يتم إجراء الاختبار بالمعمل بحيث لا يتجاوز النسب المبينة لهذا الاختبار.

